

Verpackungseinheiten, Produkteigenschaften und Preise XPS X-FOAM

X-FOAM	Plattenbeschaffenheit				Technische Eigenschaften			Paketeneinheiten			Paletteneinheiten			Palettenmaße			Bruttopreise
	Produktbezeichnung	Kante, Oberfläche	Stärke [mm]	Länge [mm]	Breite [mm]	Wärmeleitfähigkeit λD nach DIN EN 13164 [W/mk]	Wärmedurchlasswiderstand R ₀ [m ² ·K/W]	Druckfestigkeit [kPa]	Platten pro Paket	m ² pro Paket	m ³ pro Paket	Pakete pro Palette	m ² pro Palette	m ³ pro Palette	Höhe Palette [m]	Breite Palette [m]	
X-FOAM HBD	GK, Glatt	30	1250	600	0.034	0.90	300	14	10.50	0.315	12	126.00	3.78	2.62	1.20	1.25	7.38
X-FOAM HBD	GK, Glatt	40	1250	600	0.034	1.20	300	10	7.50	0.300	12	90.00	3.60	2.50	1.20	1.25	9.84
X-FOAM HBD	GK, Glatt	50	1250	600	0.034	1.45	300	8	6.00	0.300	12	72.00	3.60	2.50	1.20	1.25	12.30
X-FOAM HBD	GK, Glatt	60	1250	600	0.034	1.75	300	7	5.25	0.315	12	63.00	3.78	2.62	1.20	1.25	14.76
X-FOAM HBD	GK, Glatt	80	1250	600	0.035	2.25	300	5	3.75	0.300	12	45.00	3.60	2.50	1.20	1.25	19.68
X-FOAM HBD	GK, Glatt	100	1250	600	0.035	2.85	300	4	3.00	0.300	12	36.00	3.60	2.50	1.20	1.25	24.60
X-FOAM HBD	GK, Glatt	120	1250	600	0.035	3.40	300	3	2.25	0.270	12	27.00	3.24	2.26	1.20	1.25	29.52
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	30	1250	600	0.034	0.90	300	14	10.50	0.315	12	126.00	3.78	2.62	1.20	1.25	7.38
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	40	1250	600	0.034	1.20	300	10	7.50	0.300	12	90.00	3.60	2.50	1.20	1.25	9.84
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	50	1250	600	0.034	1.45	300	8	6.00	0.300	12	72.00	3.60	2.50	1.20	1.25	12.30
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	60	1250	600	0.034	1.75	300	7	5.25	0.315	12	63.00	3.78	2.62	1.20	1.25	14.76
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	80	1250	600	0.035	2.25	300	5	3.75	0.300	12	45.00	3.60	2.50	1.20	1.25	19.68
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	100	1250	600	0.035	2.85	300	4	3.00	0.300	12	36.00	3.60	2.50	1.20	1.25	24.60
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	120	1250	600	0.035	3.40	300	3	2.25	0.270	12	27.00	3.24	2.26	1.20	1.25	29.52
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	140	1250	600	0.037	3.75	300	3	2.25	0.315	12	27.00	3.78	2.62	1.20	1.25	35.14
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	160	1250	600	0.037	4.30	300	3	2.25	0.360	10	22.50	3.60	2.50	1.20	1.25	40.96
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	180	1250	600	0.034	5.25	300	2	1.50	0.270	14	21.00	3.78	2.62	1.20	1.25	47.88
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	200	1250	600	0.035	5.70	300	2	1.50	0.300	12	18.00	3.60	2.50	1.20	1.25	53.60
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	220	1250	600	0.035	6.25	300	2	1.50	0.330	12	18.00	3.96	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	240	1250	600	0.035	6.85	300	1	0.75	0.180	22	16.50	3.96	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	260	1250	600	0.035	7.40	300	1	0.75	0.195	20	30.00	3.90	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	280	1250	600	0.035	8.00	300	1	0.75	0.210	18	13.50	3.78	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 300	SF, Glatt	300	1250	600	0.035	8.55	300	1	0.75	0.225	16	12.00	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM MSP	GK, Rau	20	1250	600	0.033	0.60	200	20	15.00	0.300	12	180.00	3.60	2.50	1.20	1.25	5.16
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	30	1250	600	0.034	0.90	300	14	10.50	0.315	12	126.00	3.78	2.62	1.20	1.25	7.38
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	40	1250	600	0.034	1.20	300	10	7.50	0.300	12	90.00	3.60	2.50	1.20	1.25	9.84
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	50	1250	600	0.034	1.45	300	8	6.00	0.300	12	72.00	3.60	2.50	1.20	1.25	12.30
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	60	1250	600	0.034	1.75	300	7	5.25	0.315	12	63.00	3.78	2.62	1.20	1.25	14.76
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	80	1250	600	0.035	2.25	300	5	3.75	0.300	12	45.00	3.60	2.50	1.20	1.25	19.68
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	100	1250	600	0.035	2.85	300	4	3.00	0.300	12	36.00	3.60	2.50	1.20	1.25	24.60
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	120	1250	600	0.035	3.40	300	3	2.25	0.270	12	27.00	3.24	2.26	1.20	1.25	29.52
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	140	1250	600	0.037	3.75	300	3	2.25	0.315	12	27.00	3.78	2.62	1.20	1.25	35.14
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	160	1250	600	0.037	4.30	300	3	2.25	0.360	10	22.50	3.60	2.50	1.20	1.25	40.96
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	180	1250	600	0.034	5.25	300	2	1.50	0.270	14	21.00	3.78	2.62	1.20	1.25	47.88
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	200	1250	600	0.035	5.70	300	2	1.50	0.300	12	18.00	3.60	2.50	1.20	1.25	53.60
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	220	1250	600	0.035	6.25	300	2	1.50	0.330	12	18.00	3.96	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	240	1250	600	0.035	6.85	300	1	0.75	0.180	22	16.50	3.96	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	260	1250	600	0.035	7.40	300	1	0.75	0.195	20	30.00	3.90	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	280	1250	600	0.035	8.00	300	1	0.75	0.210	18	13.50	3.78	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM WAFER	GK, Geprägt	300	1250	600	0.035	8.55	300	1	0.75	0.225	16	12.00	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	50	1250	600	0.034	1.45	500	8	6.00	0.300	12	72.00	3.60	2.50	1.20	1.25	13.50
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	60	1250	600	0.034	1.75	500	7	5.25	0.315	12	63.00	3.78	2.62	1.20	1.25	16.20
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	80	1250	600	0.035	2.25	500	5	3.75	0.300	12	45.00	3.60	2.50	1.20	1.25	21.60
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	100	1250	600	0.035	2.85	500	4	3.00	0.300	12	36.00	3.60	2.50	1.20	1.25	27.00
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	120	1250	600	0.035	3.40	500	3	2.25	0.270	12	27.00	3.24	2.26	1.20	1.25	32.40
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	140	1250	600	0.034	4.10	500	3	2.25	0.315	12	27.00	3.78	2.62	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	160	1250	600	0.034	4.70	500	3	2.25	0.360	10	22.50	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	180	1250	600	0.034	5.25	500	2	1.50	0.270	14	21.00	3.78	2.62	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	200	1250	600	0.035	5.70	500	2	1.50	0.300	12	18.00	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	220	1250	600	0.035	6.20	500	2	1.50	0.330	12	18.00	3.96	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	240	1250	600	0.036	6.65	500	1	0.75	0.180	22	16.50	3.96	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	260	1250	600	0.036	7.20	500	1	0.75	0.195	20	30.00	3.90	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	280	1250	600	0.036	7.75	500	1	0.75	0.210	18	13.50	3.78	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 500	SF, Glatt	300	1250	600	0.036	8.30	500	1	0.75	0.225	16	12.00	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	50	1250	600	0.034	1.45	700	8	6.00	0.30	12	72.00	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	60	1250	600	0.034	1.75	700	7	5.25	0.32	12	63.00	3.78	2.62	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	80	1250	600	0.035	2.25	700	5	3.75	0.30	12	45.00	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	100	1250	600	0.035	2.85	700	4	3.00	0.30	12	36.00	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	120	1250	600	0.035	3.40	700	3	2.25	0.27	12	27.00	3.24	2.26	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	140	1250	600	0.034	4.10	700	3	2.25	0.32	12	27.00	3.78	2.62	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	160	1250	600	0.034	4.70	700	3	2.25	0.36	10	22.50	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	180	1250	600	0.034	5.30	700	2	1.50	0.27	14	21.00	3.78	2.62	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	200	1250	600	0.035	5.70	700	2	1.50	0.30	12	18.00	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	220	1250	600	0.035	6.10	700	2	1.50	0.330	12	18.00	3.96	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	240	1250	600	0.036	6.65	700	1	0.75	0.180	22	16.50	3.96	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	260	1250	600	0.036	7.20	700	1	0.75	0.195	20	30.00	3.90	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	280	1250	600	0.036	7.75	700	1	0.75	0.210	18	13.50	3.78	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage
X-FOAM HBT 700	SF, Glatt	300	1250	600	0.036	8.30	700	1	0.75	0.225	16	12.00	3.60	2.50	1.20	1.25	auf Anfrage